



Okvirna receptura za izradu 1 m³ EPS – betona:

Gustoća EPS betona	Cement	Pijesak 0 – 4 mm	EPS granule		Voda*	STIGOPOR-D
kg/m ³	kg	kg	kg	lit.	lit.	lit.
600	350	95	14	1100	200	5
1000	400	430	10,2	800	210	5
1400	400	830	8,2	650	230	5

* količina vode odnosi se na potpuno suhi pijesak

** Prije početka betoniranja obavezno treba provesti prethodna ispitivanja konzistencije i gustoće svežeg betona.*

- Čvrstoća ovisi od odabranog omjera i vrste cementa i pijeska.
- **EPS BETONI** mogu se spravljeti u svakoj gravitacijskoj ili prisilnoj mješalici za beton.
- **STIGOPOR –D** sprječava segregaciju laganih EPS granula u svježoj masi i čini ga pogodnim za transport pumpanjem.