



## STIGOVEZ EXTRA

### Extra brzovezni mort za zaustavljanje prodora vode

Područja primjene	STIGOVEZ EXTRA se primjenjuje za zaustavljanje prodora vode u podzemnim objektima, podrumima, tunelima, kanalizacijama, betonskim spremnicima za vodu itd. Može se upotrijebiti za brzo pričvršćivanje kablova, vijaka, sidrenih uložaka (tipla) i sl.			
Opis proizvoda	Praškasta smjesa cementa, punila i aditiva.			
Svojstva	Nakon miješanja s vodom počinje brzo vezati, u vrlo kratkom vremenu brtvi površine prodora vode. Odlično prijanja na vlažne podloge. Postiže visoke rane tlačne čvrstoće.			
Priprema podloge	Podlogu treba očistiti od taloga i drugih nečistoća, ukloniti labave dijelove. Kod upotrebe za brzo pričvršćivanje, podlogu prije nanošenja morta navlažiti vodom.			
Priprema STIGOVEZ EXTRA	STIGOVEZ EXTRA se miješa vodom u težinskim omjeru STIGOVEZ EXTRA : VODA = 4 : 1 Treba pripremiti manju količinu smjese, koliko je moguće ugraditi prije početka vezanja. U posudu za miješanje uliti vodu, dodati STIGOVEZ EXTRA prah i ručno, lopaticom umiješati homogenu smjesu.			
Nanošenje STIGOVEZ EXTRA	Pripremljena smjesa rukom se pritisne na mjesto prodora vode (obavezna upotreba gumenih rukavica!). Ako prodor nije u potpunosti zaustavljen ponoviti postupak nanošenja.			
Čišćenje alata	Alat odmah po završetku rada oprati vodom. Nakon vezanja, očvrslji materijal može se ukloniti samo mehanički.			
Tehnički podaci	težinski omjer STIGOVEZ EXTRA : VODA		4 : 1	
	Vrijeme vezanja (min.)	početak	2 min i 15 s	
		kraj	2 min i 35 s	
	Tlačna čvrstoća nakon: (MPa)	1 sat	12,8	konstrukcijski razred R4
		1 dan	17,6	
		7 dana	59,8	
		28 dana	73,9	
	Savojna čvrstoća nakon: (MPa)	1 dan	2,8	
		7 dana	6,3	
		28 dana	9,4	
Obujamska masa (kg/dm <sup>3</sup> )		2,0		
Adhezijska prionljivost (5:1) HRN EN 1542		Srednja vrijednost vlačne čvrstoće: 2,6 MPa konstrukcijski razred R4		
Potrošnja	2,0 kg/dm <sup>3</sup>			
Pakiranje	Plastične kante 3 kg, 10 kg, 25 kg.			
Skladištenje	Skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suhom prostoru. Čuvati od vlage!			
Trajnost	1 godina u originalnom tvorničkom pakiranju			
Mjere sigurnosti	STIGOVEZ EXTRA sadrži Portland cement koji djeluje nadražujuće. Za detaljne informacije vidi Sigurnosno tehnički list.			

Ne odgovaramo za eventualne štete koje bi nastale kao posljedica pogrešnog izbora materijala ili njegove nepravilne primjene. Za sve dodatne obavijesti obratite nam se na adresu MDK Građevinar d.o.o., STIG poslovnicu - proizvodni pogon, Samoborska 328, 10090, Zagreb, tel. 01/ 3456-873, 01/3498-340, [www.stig.hr](http://www.stig.hr), e-mail: [stig@stig.hr](mailto:stig@stig.hr)  
Hvala na povjerenju!